



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za građevinsku keramiku

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782,
www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. GAK-415/18-SO

Predmet ispitivanja:

Klozetska šolja učvršćena za zid
sa nezavisnim snabdevanjem vodom,
Kozolna WC šolja za osobe sa invaliditetom,
iz serije »Viktorija«,
SRPS EN 38: 2001., SRPS U.N5.100: 2000.

Naručilac:

“Keramika Leskovac” d.o.o. – Leskovac

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Zahtev br. 41-8430 od 28.06.2018. godine

Sadržaj:

Ukupno strana 5

Izveštaj odobrio:

22
Rukovodilac u Laboratoriji za građevinsku
keramiku
Dr Zagorka Radojević, dipl. ing. teh.
naučni savetnik



Beograd, 09.07.2018. godine



1. OPŠTI PODACI

Vrsta proizvoda: **Klozetska šolja učvršćena za zid sa nezavisnim snabdevanjem vodom, glazura je sjajne bele boje.**

Oznaka proizvoda: **Konzolna WC šolja za osobe sa invaliditetom, iz serije »Viktorija«**

Proizvođač: **“Sanitarna Keramika Leskovac” d.o.o. – Leskovac**

Uzorkovanje izvršio: **Predstavnik naručioca ispitivanja**

Oznaka na uzorcima: **Zaštitni znak; LESKOVAC**

Količina na koju se odnosi uzorkovanje: **Nije navedena u dopisu**

Datum prijema uzorka: **28.06.2018. godine**

Datum početka ispitivanja: **28.06.2018. godine**

Datum izdavanja Izveštaja: **09.07.2018. godine**

II - REZULTATI ISPITIVANJA:

2- Osnovne mere

Merna oprema:

Merna traka 3 m, identifikacioni br. M23, rezolucije 1 mm, "Unior", tip 7105 - Engleska
Pomična merila mernog opsega: 0 - 500 mm, rezolucije 0,01 mm, "Kern" - Nemačka
0 - 300 mm, rezolucije 0,01 mm, „SCHUT Filleta“ - Nemačka

2.1.- Mere za povezivanje, prema SRPS EN 38: 2001

2.1.1. Otvor za dovod vode (Tabela 1)

	Propisano (mm)	Izmereno
Unutrašnji prečnik dovodnog otvora	$d_1 \ 55^{+3}_{-1}$	55 mm
Dubina dovodnog otvora	$e_1 \geq 25 \text{ mm}$	140 mm
Rastojanje od zida do ivice dovodnog otvora ...	$f_3 \geq 15 \text{ mm}$	130 mm

2.1.2. Otvor za pražnjenje šolje (Tabela 2)

	Propisano (mm)	Izmereno
Spoljašnji prečnik ispusta.....	$d_5 \ 102 \pm 5 \text{ mm}$	100 mm
Horizontalno rastojanje od ivice otvora za pražnjenje do zida.....	$f_2 \geq 15 \text{ mm}$	18 mm
Spoljašnji cilindrični deo čaure ispusta.....	$i \geq 40 \text{ mm}$	 40 mm
Prečnik slobodnog prostora oko ispusta.....	$k \geq 150 \text{ mm}$	 210 mm

2.1.3 Mere za pričvršćivanje šolje (Tabela 3)

	Propisano (mm)		Izmereno
Rastojanje između osa dva otvora za pričvršćivanje	Tip A $n\ 180\pm 5\text{ mm}$		185 mm
Vertikalno rastojanje između ose otvora za pričvršćivanje i ose dovodnog otvora	$p_1\ 35\pm 5\text{ mm}$		25 mm
Vertikalno rastojanje između ose otvora za pričvršćivanje i ose otvora za pražnjenje	$p_2\ 100\pm 5\text{ mm}$		96 mm
Rastojanje između ose dovodnog otvora i ose otvora za pražnjenje	$p_3\ 135\pm 3\text{ mm}$		/ mm
Rastojanje između ose dovodnog otvora i ose otvora za pražnjenje	$d_7\ 25\pm 3\text{ mm}$		25 mm
Debljina crepa oko otvora za pričvršćivanje	$v \leq 75\text{ mm}$		68 mm

2.1.4 Mere za pričvršćivanje sedišta (daske) (Tabela 4)

	Propisano (mm)		Izmereno
- Prečnik otvora	$d_6\ 15 \pm 2$		16 mm
- Rastojanje između osa otvora	$m\ 155 \pm 10$		160 mm

2.2. Deklarisane mere, prema katalogu proizvođača:

Dozvoljeno odstupanje $\pm 3\%$ (prema SRPS U.N5.100: 2000)

	Deklarisano (mm)		Izmereno
- Dužina.....	650 ± 15		650 mm
- Širina.....	353 ± 11		350 mm
- Visina.....	394 ± 12		392 mm

3.0 – Fizičko hemijska svojstva, prema SRPS U.N5.101: 2000

Uslovi kvaliteta SRPS U.N5.100: 2000

3.1. Upijanje vode	Aritmetička srednja vrednost ...0.5 %	0.19 %
<i>(Tehnička vaga «Kern» do 2200gr, klase tačnosti 0,01gr.)</i>	Pojedinačna najveća vrednost..0.75%	0.22 %

3.2. Otpornost glazure prema:

- uticaju 3%-tnog rastvora HCl.....	Ne sme pokazivati nikakve promene boje ili teksture.....	Nema promene boje niti teksture
- uticaju 3%-tnog rastvora KOH.....	Ne sme pokazivati nikakve promene boje ili teksture.....	Nema promene boje niti teksture
- uticaju 10%-tnog rastvora CH ₃ COOH.....	Ne sme pokazivati nikakve promene boje ili teksture.....	Nema promene boje niti teksture

3.3. Otpornost prema naglim promenama temperature.....	Ne sme doći do pojave : odluskivanja, pukotina ili vlasavosti...	Nema vidljivih promena
---	---	---------------------------

3.4. Otpornost glazure prema stvaranju mrlja.....	Ne sme se pojaviti trajna mrlja.....	Ne ostavlja trajnu mrlju
--	--------------------------------------	-----------------------------

3.5. Tvrdća glazure (po Mos-u)....	Minimum	4	4
------------------------------------	---------------	---	---

4 - NALAZ:


Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja uzoraka keramičke klozetske šolje učvršćene za zid sa nezavisnim snabdevanjem vodom, oznake : **Konzolna WC šolja za osobe sa invaliditetom**, iz serije »**Viktorija**«, proizvođača "**Sanitarna Keramika Leskovac**" d.o.o. – Leskovac i naručioca ispitivanja "**Keramika Leskovac**" d.o.o. – Leskovac, konstatuje se da su rezultati u granicama propisanih standarda **SRPS EN 38: 2001** (osim p₁) i **SRPS U.N5.100: 2000**.

Izloženi rezultati i NALAZ se odnose na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja u slučaju kada nije obavljeno pod našom direktnom kontrolom. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, niti objavljivati, bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala.

Napomena: izveštajem br.GAK-415/18-SO su obuhvaćena sva ispitivanja iz člana 4. "PRAVILNIKA o tehničkim i drugim zahtavima za keramičku sanitarnu opremu"; Sl.List SCG Broj 62 – decembar 2004. godine.

Beograd, 09.07.2018.

Rukovodilac ispitivanja:


Vladimir Milošević, dipl. ing. teh.
Glavni inženjer