



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za građevinsku keramiku

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. GAK-759/18-SO

Predmet ispitivanja:

Bide učvršćen za zid sa dovodom
sa gornje strane: **Konzolni bide**
iz serije „**Viktorija**”
SRPS EN 36: 2004, SRPS U.N5.100: 2000

Naručilac:

“**Keramika Leskovac**” d.o.o. – Leskovac

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Zahtev br. 41 - 13780 od **10.10.2018.** godine

Sadržaj:

Ukupno strana 6

Izveštaj odobrio:

**Rukovodilac u Laboratoriji za građevinsku
keramiku**

Dr Zagonka Radojević, dipl. ing. teh.
naučni savetnik

Beograd, 23.10.2018. godine





1. OPŠTI PODACI

Vrsta proizvoda:	Bide učvršćen za zid sa dovodom sa gornje strane, glazura je sjajne bele boje.
Oznaka proizvoda:	Konzolni bide iz serije „Viktorija”
Proizvođač:	“Sanitarna Keramika Leskovac” d.o.o. – Leskovac
Uzorkovanje izvršio:	Predstavnik naručioca ispitivanja
Oznaka na uzorcima:	01 – 10 - 2018
Količina na koju se odnosi uzorkovanje:	Nije navedena u zahtevu
Datum prijema uzorka:	10.10.2018. godine
Datum početka ispitivanja:	10.10.2018. godine
Datum izdavanja Izveštaja:	23.10.2018. godine

II - REZULTATI ISPITIVANJA:

2.0 Osnovne mere

Merna oprema:

Merna traka 3 m, identifikacioni br. M23, rezolucije 1 mm, "Unior", tip 7105 - Engleska
Pomična merila mernog opsega: 0 - 500 mm, rezolucije 0,01 mm, "Kern" - Nemačka
0 - 300 mm, rezolucije 0,01 mm, "SCHUT Filleta" - Nemačka

2.1. - Mere za povezivanje, prema SRPS EN 36: 2004

2.1.1. – Mere za povezivanje bidea sa jednim otvorom za priključak (Tabela 1)

	propisano	izmereno
- Prečnik otvora za slavinu	$d_2 = 35^{+2}_{-1}$ mm	34 mm
- Horizontalno rastojanje između linije koja prolazi kroz centar otvora za slavinu i ivice udubljenja.....	$g_1 \leq 80$ mm	60 mm
- Širina horizontalne ravni za slavinu, merena od linije koja prolazi kroz centar otvora za slavinu do zadnje ivice horizontalne ravni.....	$g_4 \geq 32$ mm	37 mm
- Rastojanje od linije koja prolazi kroz centar srednjeg otvora do zadnjeg zida.....	$g_5 \geq 55$ mm	70 mm
- Poluprečnik cilindra koji ima istu liniju koja prolazi kroz centar otvora za slavinu, mereno na visini od 0 mm do 5 mm od donje ravni otvora za slavinu.....	$r \geq 25$ mm	28 mm
- Poluprečnik cilindra koji ima istu liniju koja prolazi kroz centar otvora za slavinu, mereno na visini od najmanje 5 mm od donje ravni otvora za slavinu.....	$r_1 \geq 30$ mm	30 mm

- Debljina zida oko otvora za slavinu.....	$s \leq 18 \text{ mm}$		10 mm
- Horizontalno rastojanje između linije koja prolazi kroz centar otvora za slavinu i linije koja prolazi kroz centar odvodnog otvora.....	$t \leq 170 \text{ mm}$		120 mm

2.1.2 – Mere za povezivanje odvodnog otvora (Tabela 3)

	propisano	izmereno	
- Prečnik odvodnog otvora.....	$d_3 = 46_{-3}^{+2} \text{ mm}$		43 mm
- Referentni prečnik.....	$d_4 = 63 \text{ mm}$		63 mm
-Prečnik ulaznog dela odvodnog otvora.....	$d_5 \leq 75 \text{ mm}$		68 mm
- Prečnik osnove za zaptivanje između odvodnog otvora i vodenog zatvarača.....	$d_6 \geq 60 \text{ mm}$		70 mm
- Rastojanje za bide sa prelivom.....	$h = 45_0^{+5} \text{ mm}$		47 mm
- Rastojanje između referentnog prečnika d_4 i osnove za zaptivanje	$h_1 = 45_{-5}^0 \text{ mm}$		45 mm
Vertikalno rastojanje između ravni za slavinu i donje ravni odvodnog otvora.....	$p \leq 250 \text{ mm}$		207 mm

2.1.3 Mere za pričvršćivanje bidea učvršćenog za zid (Tabela 4)

	Propisano (mm)	Izmereno
Horizontalno rastojanje između linija koje prolaze kroz centre oba otvora za pričvršćivanje.....	$n \ 180 \pm 5 \text{ mm}$	 185 mm
Vertikalno rastojanje između linije koja prolazi kroz oba centra otvora za pričvršćivanje i ose ravni za slavinu.....	$40 \leq q \leq 90$	 78 mm



Prečnik otvora za pričvršćivanje.....	$d_7 \ 25 \pm 3 \text{ mm}$		24 mm
Debljina zida (bidea) oko oko otvora za pričvršćivanje.....	$v \leq 75 \text{ mm}$		65 mm

2.2. – Deklarisane mere, prema katalogu proizvođača:

Dozvoljeno odstupanje $\pm 3\%$ (SRPS U.N5.100: 2000)			
	deklarisano (mm)		izmereno
- Dužina.....	547 ± 16		547 mm
- Širina.....	357 ± 11		352 mm
- Visina.....	390 ± 12		394 mm

3.0 – Fizičko - hemijska svojstva, prema SRPS U.N5.101: 2000

Uslovi kvaliteta, SRPS U.N5.100: 2000

3.1. Upijanje vode	Aritmetička srednja vrednost ..0.5 %	0.25%
<i>(Tehnička vaga «Kern» do 2200gr, klase tačnosti 0,01gr.)</i>	Pojedinač. najveća vrednost..0.75%	0.32%

3.2. Otpornost glazure prema:

- uticaju 3%-tnog rastvora HCl.....	Ne sme pokazivati nikakve promene boje ili teksture.....	Nema promene boje niti teksture
- uticaju 3%-tnog rastvora KOH.....	Ne sme pokazivati nikakve promene boje ili teksture.....	Nema promene boje niti teksture
- uticaju 10%-tnog rastvora CH_3COOH	Ne sme pokazivati nikakve promene boje ili teksture.....	Nema promene boje niti teksture

3.3. Otpornost prema naglim promenama temperature.....	Ne sme doći do pojave : odluskivanja, pukotina ili vlasavosti...	Nema vidljivih promena
--	---	------------------------

3.4. Otpornost glazure prema stvaranju mrlja.....	Ne sme se pojaviti trajna mrlja.....	Ne ostavlja trajnu mrlju
---	--------------------------------------	--------------------------

3.5. Tvrdoća glazure (po Mos-u)....	Minimum	4	4
-------------------------------------	---------------	---	---


4 - NALAZ:

Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja uzoraka keramičkih bidea učvršćenih za zid sa dovodom sa gornje strane, bele boje: **Konzolni bide** iz serije „**Viktorija**“, proizvođača „**Sanitarna Keramika Leskovac**“ d.o.o. – **Leskovac** i naručioca ispitivanja „**Keramika Leskovac**“ d.o.o. – **Leskovac**, konstatuje se da su rezultati u granicama propisanih standarda SRPS EN 36: 2004. i SRPS U.N5.100: 2000..

Izloženi rezultati i NALAZ se odnose na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja u slučaju kada nije obavljeno pod našom direktnom kontrolom. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, niti objavljivati, bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala.

Napomena: izveštajem br.GAK-759/18-SO su obuhvaćena sva ispitivanja iz člana 4. "PRAVILNIKA o tehničkim i drugim zahtavima za keramičku sanitarnu opremu"; SI.List SCG Broj 62 – decembar 2004. godine.

Beograd, 23.10.2018.



Vukovodilac ispitivanja:
Vladimir Milošević, dipl. ing. teh.
Glavni inženjer